

FICHA TÉCNICA

MEZCLA LISTA REPELLO

El mezcla lista repello es una mezcla de cemento, agregados seleccionados y aditivos especiales que buscan lograr excelente acabado en las superficies.



panama.argos.co
Tel. (507) 800-3011



MEZCLA LISTA REPELLO (TIPO N)

USOS:

- Para ser usado en superficies de mampostería tradicional y concreto.



VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Fácil preparación, solo agregar agua.
- Bajo porcentaje de desperdicio.
- Excelente trabajabilidad y reología en el tiempo, gracias a la adecuada selección de agregados y la excelente sinergia de los aditivos en el sistema.
- Buena adherencia a las unidades de mampostería y bloques de concreto y arcilla.
- Puede disminuir los costos totales de ejecución en obra.
- Mínima contracción y agrietamiento por el uso de aditivos especiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO	INFORMACIÓN ASTM C270	RESULTADOS ARGOS
Retención de agua, min % ASTM C1506	75	≥75
Fluidez ASTM C1437	110 +/- 5	110 +/- 5
Contenido de aire, máx % ASTM C231	20	≤18
Resistencia a la compresión 28 días, min psi (MPa) ASTM C109	750 (5.2)	≥750 (5.2)
Cantidad de agua por saco de producto	-	5.5 +/- 1.0 L

RENDIMIENTO

Espesor (cm)	Rendimiento por m ² /saco
1 cm	2.2
1.5 cm	1.5
2 cm	1.1

REF: 1 saco de Mezcla Lista Repello - 40kg

RECOMENDACIONES:

- Controlar la cantidad de agua en la mezcla para no exceder la fluidez, ya que esto podría ir en detrimento de las propiedades mecánicas.
- Emplear condiciones adecuadas de mezclado, preparación, transporte, colocación y acabado.
- Garantice que la superficie esté limpia, libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante.
- Las Mezclas Listas deben ser mezcladas de 3 a 5 minutos si se usa mezclado mecánico.
- Humedecer la superficie de aplicación.
- Es un producto exclusivo para repello.
- Utilizar agua libre de impurezas, de preferencia, agua potable.
- Las Mezclas Listas no deben ser usadas luego de 2.5 horas de haber sido mezclados
- No debe utilizarse para la elaboración de elementos estructurales.
- Se recomienda empezar el curado con agua a partir del día siguiente después de la colocación y extenderlo por 72 horas.

ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar los sacos de mezcla lista seco bajo techo, protegido de humedad, en un lugar fresco, ventilado, alejado de paredes y pisos.
- Minimizar el número de sacos por fila para evitar la compactación.
- El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, ventilado y bajo techo.

CONDICIONES ESPECIALES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para su uso, utilice gafas, guantes y tapabocas de seguridad industrial.
- La Mezcla Lista no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.



FICHA TÉCNICA DIGITAL



VIDEO INSTRUCTIVO



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS